

# FORTALEZA

## Rejunte Fort Fine Premium

### DESCRIÇÃO

Rejunte de base cimentícia com cores duradouras e acabamento premium super liso.

### INDICAÇÕES

Uso: interno e externo.

Áreas: secas e úmidas

Áreas que requerem maior desempenho como: fachadas, piscinas e saunas.

### TIPOS DE REVESTIMENTOS COMPATÍVEIS

Cerâmicas, porcelanatos e pedras naturais: mármore, granitos, ardósias, pedra mineira, pedra miracema, grés e semigrés.

### SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

- Superfície livre de sujeira, seca, partes soltas e outros contaminantes;
- Superfície com 72 horas após o assentamento do revestimento ou conforme o fabricante da argamassa utilizada.

### RESTRIÇÃO DE USO

- Revestimentos metálicos e espelhados, por estarem sujeitos a riscos em consequência do atrito entre o produto e a peça;
- Estufas, lareiras, fornos, churrasqueiras e câmaras frigoríficas;
- Assentamento em superfícies com resina, manta, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que impeça a aderência do Rejunta Resinado Fortaleza.

### ADVERTÊNCIAS

- Para evitar a impregnação do produto sobre as peças. Recomenda-se a proteção com fita adesiva durante a aplicação, em cerâmicas foscas, cerâmicas porosas, cerâmicas e pastilhas com saliências ou reentrâncias em ouro ou prata e revestimentos especiais;
- Em piscinas é fundamental que o pH da água seja mantido em 7,2 (condição ideal) para evitar agressões ao rejuntamento. O controle deverá ser feito no mínimo uma vez por semana;
- Revestimentos tipo porcelanato: Utilize rejunte Fort Fine Premium Fortaleza em cores similares ao revestimento para evitar manchas na superfície, nunca utilize cores contrastantes.

### EPI'S

Mascara, luvas, óculos de segurança e botas de segurança.

### ARMAZENAGEM

Armazene num local fresco, seco e bem ventilado;  
Estrados em pilhas com, no máximo, 15 sacos de altura e distância mínima de 30 cm da parede na embalagem original fechada.

### INSTRUÇÕES DE USO

- Para a mistura, utilize um recipiente limpo, preferencialmente de plástico e protegido do sol, da chuva e do vento. Misture todo o conteúdo da embalagem, respeitando a relação de água/rejunte no carimbo desta embalagem, até obter uma consistência pastosa, homogênea, firme e livre de grumos. A mistura pode ser realizada manualmente ou mecanicamente. A mistura pode ser realizada manualmente ou mecanicamente;
- Misture água gradativamente ao pó para obter um resultado satisfatório e não exceda o volume recomendado para não comprometer a eficácia dos aditivos hidrofugantes do produto e a resistência mecânica;

- Deixe a mistura em repouso por 10 minutos e remisture antes do uso;
- Umedeça moderadamente as juntas onde será aplicado o roduto, principalmente em áreas expostas ao sol;
- Com a espátula de plástico flexível, pressione sobre as juntas de assentamento para uma perfeita penetração;
- Retire o excesso e frise com um taco de madeira com a ponta arredondada, garantindo assim total penetração do produto. Remova o resíduo grosso da superfície do revestimento com uma espátula plástica;
- Em seguida, com uma esponja macia, lavada e extremamente torcida, alise levemente o produto sobre as juntas, limpando os resíduos, até obter o acabamento final. A esponja deverá ser frequentemente lavada e torcida durante este processo;
- O rejunte Fort Fine Premium Fortaleza aplicado em temperatura igual ou superior a 30°C, principalmente em áreas externas, deve ser hidratado após 24 horas com brocha ou trincha molhada para evitar alteração na reação do cimento (resistência final)

### ENSAIOS NA NORMA NBR 14.992

Retenção de água (mm)	≤ 65
Varição dimensional (mm/m)	≤ 12,00 l
Resistencia a compressão (MP a)	≥ 10,0
Resistencia a tração (MP a)	≥ 3,0
Capilaridade 300 min (g/cm <sup>2</sup> )	≤ 0,30
Permeabilidade 240 min (cm <sup>3</sup> )	≤ 1,0

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composição	Cimento Portland, agregados minerais classificados, resinas especiais, pigmentos inorgânicos e aditivos especiais não-tóxicos.
Espessura	1 - 16 mm
Consumo	Vide tabela de consumo na embalagem
Temperatura	Ambiente: +5° C até +40° C Superfície: +5° C até +27° C
Densidade	1,8 ± 0,1g/cm <sup>3</sup>
Validade	24 meses a partir da data de fabricação
Embalagens	Baldes de 2kg

**LIBERAÇÃO DA ÁREA (TEMPO)\***

Trabalhabilidade	2 horas e 30 minutos.
Limpeza com esponja limpa e úmida	12 horas nunca utilize ácidos para limpeza.
Tráfego normal	24 horas
Piscinas	5 dias
Saunas	5 dias

\*Dependendo das condições climáticas

**FORTALEZA**[www.bostik.com.br](http://www.bostik.com.br)**Usina Fortaleza ICMF Ltda.**

São Roque – Matriz CNPJ 44.893.410/0014-07  
Rod. Lívio Tagliassachi, s/nº Km 3,5 São Roque – SP  
CEP 18132-545 | Caixa Postal: 1659

**Telefone:** (11) 4784-9797**WhatsApp:** (11) 98905-5647[sac@bostik.com](mailto:sac@bostik.com)**FT - REVISÃO:** ABRIL 2021